



FLORATEX SYSTEMS S.L.

FICHA TECNICA

CODIGO INTERNO: FLORATEX GARDEN 110 G / Color Gris

DESCRIPCIÓN: Geotextil polipropileno 100% no tejido, punzonado y calandrado.

PROPIEDADES	METODO DE PRUEBA	UNIDAD	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
Resistencia a la tracción	EN ISO 10319	KN/m	7,1	-13%
Elongación a carga máxima	EN ISO 10319	%	>40	/
Resistencia al punzonamiento estático CBR	EN ISO 12236	N	1100	-13%
Resistencia punzonamiento dinámico	EN ISO 13433	mm	38	+20%
Permeabilidad normal al plano	EN ISO 11058	l/m ² s	105	-30%
Apertura del poro	EN ISO 12956	µm	100	±30%
Espesor	EN ISO 9863/1	mm	0,65	±20%
Masa por unidad de área	EN ISO 9864	g/m ²	110	-10%

*Valor medio de dirección de la máquina y la dirección transversal a la máquina.

Previsión de durabilidad mínima de 5 años en tierra natural con 4<pH<9 y temperatura de terreno <25°C. Ser cubierto el día de la instalación.



1213-CPD-4364
Año de certificación:
2002

NORMA EUROPEA

EN 13249
EN 13254
EN 13250
EN 13255
EN 13251
EN 13256
EN 13252
EN 13257
EN 13253
EN 13265

Creado por:	Verificación y aprobación:	Documento	Fecha:	Revisión:
Controllo Quallità	Responsabile Sistema Qualità	G110_1	03/10/2016	1