

FICHA TECNICA



130

CODIGO INTERNO: Floratex Garden 130 g/m2 - Color Marrón

DESCRIPCIÓN: Geotextil antihierbas no tejido de filamento cortado de polipropileno 100% de alta resistencia, punzonado y termofijado, estabilizado contra los rayos UV.

CARACTERISTICAS: Geotextil para el uso contra las malas hierbas. Duradero, eficaz y sin sustancias químicas. Efectivo incluso contra malas hierbas muy resistentes como la grama.

PROPIEDADES	METODO DE PRUEBA	UNIDAD	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
Resistencia a la tracción	EN ISO 10319	KN/m	7,2	-13 %
Elongación a carga máxima	EN ISO 10319	%	>40	/
Resistencia al punzonamiento estático CBR	EN ISO 12236	N	1250	-10 %
Resistencia punzonamiento dinámico	EN ISO 13433	mm	31	+2 %
Permeabilidad normal al plano	EN ISO 11058	l/m²s	95	-30 %
Apertura del poro	EN ISO 12956	µm	95	±3 %
Espesor	EN ISO 9863/1	mm	0,75	±2 %
Masa por unidad de área	EN ISO 9864	g/m²	130	-10 %
Durabilidad	UNE EN 12224	Durabilidad prevista para un mínimo de 25 años en suelos naturales con 4<pH<9 y una T<25°C		

Tolerancia en el ancho del rollo ±1%. Tolerancia en la longitud ±5% si la longitud es <100 m, ±7% si la longitud es >100 m. La información está basada en un análisis estadístico con un nivel de confianza del 95%. Los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

NORMA UE	ADECUADO PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES:
EN 13249	Requisitos para su uso en carreteras y otras zonas de tráfico
EN 13254	Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.
EN 13250	Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.
EN 13251	Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de protección.
EN 13252	Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
EN 13253	Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión.
EN 13255	Requisitos para su uso en la construcción de canales.
EN 13256	Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.



*Si está bien cubierto